


 NON DESTRUCTIVE EXAMINATION RUDA – (UD) Italy Руда – (Удине) Италия		СЕРТИФИКАТ КАПИЛЛЯРНОЙ ДЕФЕКТОСКОПИИ		СЕРТИФИКАТ № PT-43/15 CMF Количество листов 01 из 01 ДАТА 27.10.2015
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ COMEFRI SPA Magnano In Riviera (UD) Маньяно Ин Ривьера (Удине)		ЗАКАЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НОМЕР ЗАКАЗА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ OA2_B5101903		ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ UNI EN ISO 3452-1
ЗАКАЗЧИК COMEFRI SPA Magnano In Riviera (UD) Маньяно Ин Ривьера (Удине)		ЗАКАЗ ЗАКАЗЧИКА НОМЕР ЗАКАЗА ЗАКАЗЧИКА		СТАНДАРТ НА ПРИЕМКУ ПРОДУКЦИИ UNI EN ISO 23277 lev. 1
ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ		ЗАКАЗ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ НОМЕР ЗАКАЗА ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЯ		СПРАВОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ 200625 СБОРОЧНЫЙ ЧЕРТЕЖ -
ПРОЕКТ		ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ 22-23.10.2015		МАТЕРИАЛ Duplex 2205 / Дуплекс 2205 ТОЛЩИНА см. чертеж
СЕРИЙНЫЙ НОМЕР LAV 12100 – W5013751		МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ COMEFRI SPA Artegna (UD) Артенья (Удине)		СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ: ЛАМИНАТ в рулонах СВАРКА: сваренный
ДАННЫЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ ТО, ЧТО ЭКСПЕРТИЗА БЫЛА ОСУЩЕСТВЛЕНА В СООТВЕТСТВИИ С НОМИНАЛЬНЫМИ НОРМАТИВАМИ, И РЕЗУЛЬТАТЫ, ЗАФИКСИРОВАННЫЕ ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ				
ПРЕДМЕТ ДАННОГО СЕРТИФИКАТА GIRANTI MAZ 1000 TZAF GRN12514 (1 единица)		СТАДИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА СВАРНЫЕ ШВЫ ВЫПОЛНЕНЫ ТЕМПЕРАТУРА 10 ÷ 20 °C ИНТЕНСИВНОСТЬ СВЕТОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 500 люкс		
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ				
ПРЕДОЧИСТКА <input type="checkbox"/> ДЕТЕРГЕНТ <input checked="" type="checkbox"/> РАСТВОРИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> ОБЕЗЖИРОВАНИЕ ПАРОМ ПРИМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА АЭРОЗОЛЬ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ОЧИСТКИ 3 (минимум 3 минуты)	ПЕНЕТРАНТ <input checked="" type="checkbox"/> ВИДИМЫЙ ЦВЕТНОЙ <input type="checkbox"/> ФЛУОРИСЦЕНТНЫЙ <input type="checkbox"/> ВОДОСМЫВАЕМЫЙ <input checked="" type="checkbox"/> ОРГАНОСМЫВАЕМЫЙ <input type="checkbox"/> ПОСТ-ЭМУЛЬСИОННЫЙ ВРЕМЯ ПРОНИКНОВЕНИЯ 10 (минимум 10 минут)	ЭМУЛЬГАТОР МАРКА НЕ ПРИМЕНЯЛСЯ ТИП ВРЕМЯ ОЧИЩАЮЩИЙ СОСТАВ СИСТЕМА УДАЛЕНИЯ Ручная, обтирочной ветошью	ПРОЯВИТЕЛЬ <input type="checkbox"/> ВОДНЫЙ <input checked="" type="checkbox"/> БЕЗВОДНЫЙ <input type="checkbox"/> СУХОЙ ПРОЯВИТЕЛЬ ПРИМЕНЯЕМАЯ СИСТЕМА АЭРОЗОЛЬ ВРЕМЯ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОЯВИТЕЛЯ 10 (от 10 до 60 минут)	ТОРГОВАЯ МАРКА CGM ТИП Velnet - Solnet
ТОРГОВАЯ МАРКА CGM ТИП Velnet - Solnet	ТОРГОВАЯ МАРКА CGM ТИП AVIO B	ТОРГОВАЯ МАРКА CGM ТИП Velnet - Solnet	ТОРГОВАЯ МАРКА CGM ТИП ROTRIVEL U	
ПАРТИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРОВЕРКЕ КАПИЛЛЯРНАЯ ДЕФЕКТОСКОПИЯ ВЫПОЛНЕНА НА 100% СВАРНЫХ ШВОВ ЕДИНИЦ ТОВАРА ПО ДАННОМУ СЕРТИФИКАТУ		РЕЗУЛЬТАТ ИНДИКАТОРНЫЕ СЛЕДЫ НЕ ОБНАРУЖЕНЫ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДОПУСТИМЫЙ		
ОПЕРАТОР ПО КОНТРОЛЮ  TECNOCONTROL PLET MANUEL Liv. 2 ISO 9712 Liv. 2 SNT-TC 1A Штамп: ТЕХНОКОНТРОЛЬ ПЛИЕТ МАНУЭЛЬ Уровень 2 ISO 9712 Уровень 2 SNT-TC 1A (Подпись)	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ИНСПЕКТОР	ЗАКАЗЧИК	ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ