



ECOROUTE D

**SOLVENT
PAINT
ECO**

Edition : 2018* Certification : Bast : TYPE 1 : 2007 1DS06.09 and 2007 1DS06.10

DESCRIPTION

Created for road marking, **ECOROUTE D** is a retro-reflective paint with solvent, toluene free.

ECOROUTE D is a soft road paint, easy to use, fast drying and which ensures a good road marking.

APPLICATION METHODS

PREPARATION OF THE SUBSTRATE : *clean, dry and free of dust.*

On hydrocarbon surface : on a brand new hydrocarbon surface, product as to be applied one month minimum after the asphalt has been laid.

On concrete: proceed to a shot blasting or a diamond grinding then apply a layer of **3S-PRIM** primer with a roller or a spray machine. On a new concrete screed, let dry a minimum of 3 weeks, then proceed to a shot blasting or a diamond grinding and apply a layer of **3S-PRIM** primer.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

To guarantee a good result, the surface to coat must be:

- Mechanically intact
- Free of oils
- At a temperature over +5°C
- Below 80% humidity. **DO NOT APPLY UNDER RAIN RISKS**

Apply **ECOROUTE D** with an Airless machine (60 mesh filter).

On old thermoplastic marking, apply the **3S PRIM** primer.

The dosage rate of certification Bast is about:

Road 2007 1DS06.09 : 300µm in paint and 300g / m2 in glass beads

Road 2007 1DS06.10 : 400µm in paint and 300g/m2 in glass beads.

PRODUCT HIGHLIGHTS

■ Durability :	▶ Excellent Road : certified 1 000 000 wheel sets
■ Performance :	▶ 2007 1DS06.09 : P5- R4-Q5-S3-T2 2007 1DS06.10 : P5-R5-Q5-S2-T2
■ Quality :	▶ Non noxious paint and toluene free.
Dosage :	▶ Low, certified in 300µm and 400µm
Use :	▶ Versatility, flexibility and comfort.

BAST

1 000 000
Wheel passages

2007 1DS06.09

1 000 000
Wheel passages

2007 1DS06.10





ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ **3S-1780**

ECOROUTE D

РОЗЧИННИК
ФАРБА
ЕКО

Рік видання: 2018* Сертифікація: Bast: ТИП 1: 2007 1DS06.09 та 2007 1DS06.10

ОПИС

Створена для нанесення дорожньої розмітки, **ECOROUTE D** – це світловідбиваюча фарба з розчинником, яка не містить толуену.

ECOROUTE D – це м'яка дорожня фарба, проста у використанні, яка швидко сохне, тим самим забезпечуючи високу якість розмітки.

ЗАСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ: чиста, суха та очищена від пилу.

На асфальтовану поверхню: на абсолютно нове асфальтове покриття продукт потрібно наносити мінімум через місяць після укладання асфальту.

На бетон: спершу потрібно провести дробеструйну обробку або алмазне шліфування, потім нанести шар ґрунтовки **3S-PRIM** за допомоги валика або спреї-машини. Свіжій бетонній стяжці потрібно дати висохнути протягом якнайменше 3-х тижнів, після чого перейти до дробеструйної обробки або алмазного шліфування та нанесення шару ґрунтовки **3S-PRIM**.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ:

Щоб досягти якісного результату, поверхня під нанесення має бути:

- Без механічних пошкоджень
- Знежирена
- Температурою не менше +5°C
- Вологістю до 80%. **НЕ НАНОСИТИ ПРИ ЗАГРОЗІ ОПАДІВ**

Наносити **ECOROUTE D** за допомоги безповітряного розпилювача (фільтр з сіткою 60 мкм).

На стару термопластичну розмітку нанести ґрунтовку **3S PRIM**.

Приблизні витрати для товщини розмітки згідно сертифікації Bast:

Дорога 2007 1DS06.09: 300 μ m фарби та 300 г/м² скляних кульок.

Дорога 2007 1DS06.10: 400 μ m фарби та 300 г/м² скляних кульок.

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТУ

■ Довговічність:	▶ Відмінна Дорога: розрахована на 1 000 000 наїздів колесами
■ Експлуатація:	▶ 2007 1DS06.09 : P5- R4-Q5-S3-T2 2007 1DS06.10 : P5-R5-Q5-S2-T2
■ Якість:	▶ Нешкідлива фарба без толуену
Витрати:	▶ Низькі, розраховані на товщину 300 μ m і 400 μ m
Використання:	▶ Універсальність, гнучкість та зручність

BAST

1 000 000
Наїздів колесами

2007 1DS06.09

1 000 000
Наїздів колесами

2007 1DS06.10



Зона Бон Пюїт – А.С. 50123 – 49481 СЕН-СІЛЬВЕН-Д'АНЖУ МСП

Тел. 02 41 21 14 10 - Факс: 02 41 21 14 18 - ел. пошта: ore@wanadoo.fr – www.ore-peinture.fr

